



# FIXPRO EXPRESS

## HP805

### TEHNILINE ANDMELEHT

#### TEIE TARGAD EELISED

- Eriti kiire kõvastumine ja tugevnemine 15 minuti jooksul.
- Suur mehaaniline vastupidavus.
- Kulude kokkuvõid tänu õhukesele, 2 mm paksusele liimikihtile.
- Ei sisalda isotsüanaate, lahusteid ega silikoone.
- Neutraalne kõvastumine, peaaegu lõhnatu.
- Niiskus- ja ilmastikukindel.
- Nakkub suurepäraselt laia valiku aluspindadega

#### TOOTE KIRJELDUS

„FIXPRO EXPRESS“ on eriti kiiresti kõvastuv hübriidipõhine jõuliim. Lahustivaba jõuliim tugevneb väga kiiresti, et kinni hoida raskeid esemeid.



#### TEHNILISED ANDMED

<b>Baas</b>	Hübriid
<b>Kasutamistemperatuur</b>	+5 °C kuni +40 °C
<b>Kõvastumisaeg</b>	2–3 mm/24 tundi
<b>Tihedus</b>	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,56 g/ml
<b>Voolavus</b>	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
<b>Kile moodustumine</b>	5 minutit
<b>Katkevenivus</b>	Wg. DIN 53504 S2: 105%
<b>100% moodul</b>	wg ISO 8339: 3,5 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
<b>Shore'i kõvadus A</b>	wg DIN EN ISO 868: 76
<b>Tõmbetugevus:</b>	wg DIN 53504 S2: 3,6 MPa
<b>Temperatuuritaluvus</b>	-40 °C kuni +90 °C

#### KASUTUS

„FIXPRO EXPRESS“ on spetsiaalselt välja töötatud kiiresti kõvastuv ülitugev jõuliim väga mitmesuguste ehitusmaterjalide, sealhulgas raskete esemete, nt telliste, kivide ja keraamiliste plaatide vertikaalseks liimimiseks. Nakkub suurepäraselt enamiku ehitusmaterjalidega, sh PVC, metalli, puidu, polüuretaani, terase, alumiiniumi, kivi, klaasi ja mördiga. Liimi FIXPRO EXPRESS saab kasutada nii sise- kui ka välistöödeks ning see sobib katusekividele, põrandaliistudele, paneelidele, voodrimaterjalidele ja kipsplaadi rööbastele.

#### SOBIVAD ALUSPINNAD

Enamik ehitusmaterjale, sh PVC, metall, puit, polüuretaan, teras, alumiinium, kivi, klaas ja mört.

#### PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (ümbritsev õhk ja aluspind). Pinnad peavad olema kuivad, puhtad ja tahked. Puhastage pinnad Bostik Cleaneriga. FIXPRO EXPRESS nakkub täiuslikult enamiku kruntimata mitteporsete aluspindadega. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.

#### KASUTUSJUHEND

Lõigake padrundi ots lahti ilma keeret kahjustamata. Lõigake otsik 45° nurga all vajaliku läbimõõdu ja keerake padrundi otsa. Pange padrundi tihenduspüstolisse ja vajutage mitu korda päästikule, kuni liim hakkab paistma. Kandke liim „ventileerides“ püstriipudena ühele pinnale, joondage ja

suruge pinnad kokku nii, et liim valgub laiali. Triipude paksus 5 mm on üldiselt piisav.

### KUIDAS PEALE KANDA

Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või elektripüstoliga.

### TARBIMINE

15 jooksvat meetrit / 5 mm paksused triibud.

### PUHASTAMINE

Kõvastumata materjali ja tööriistu saab puhastada Bostik Cleaneriga. Kõvastunud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käsi saab puhastada lappidega ja/või vee ja seebiga.

### PIIRANGUD

- Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele.
- Ei talu pidevat kokkupuudet veega.
- Ei sobi deformatsioonivuukidele.
- Ei sobi kasutamiseks kombinatsioonis kloriididega (basseinid).

### KÕLBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C kuni +25°C kuni 12 kuud alates valmistamiskuupäevast.

### TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja Bostik veebisaitidelt.

### SERTIFIKAADID

- Saastekvootide sertifikaat M1

### GARANTII

Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.

## TOOTE KÄTTESAADAVUS

Art nr / Värv	Tüüp
12013890 / Valge	Padrun 290ml

## TEHNILINE TUGI

+31 (0)162 491 000



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamiseviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tärned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.