



FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP

AC 806

TEHNILINE ANDMELEHT

TEIE TARGAD EELISED

- Hea algnake ja lõpptugevus (kõvastumise ajal ei vaja harilikult vajutamist).
- Lahustivaba.
- Sobib EPS-ile ja XPS-ile.
- Värvitav veepõhiste ja sünteetiliste värvidega.
- Täiuslik nake enamiku, isegi kergelt niiskete aluspindadega.
- Peaaegu lõhnatu.
- Lihtne peale kanda ja puhastada.
- Ei söövita metalle.

TOOTE KIRJELDUS

„FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP“ on hea algnakkega universaalne akrüüldispersioonipõhine liim. Liim kõvastub vee aurustumise tulemusel, moodustades tugeva ja vastupidava sideme.

TEHNILISED ANDMED

Baas	Akrüüldispersioon
Kasutamistemperatuur	+5 °C kuni +40 °C
Kõvastumisaeg	1 päev
Tihedus	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,30 g/ml
Voolavus	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Avatud aeg	5–10 minutit
Temperatuuritaluvus	-20 °C kuni +75 °C



KASUTUS

„FIXPRO INTERIOR & WOOD HIGH GRIP“ on välja töötatud spetsiaalselt puidu, saepuruplaadi, pressitud kiudplaadi ja PVC sidumiseks tellise, kivi või betooniga. Sobib ka EPS-ist ja XPS-ist kaunistus- ja viimistluselementide liimimiseks. Sisetöödeks.

SOBIVAD ALUSPINNAD

Puit, saepuruplaat, kipsplaat, pressitud kiudplaat, PVC, tellis, kivi, betoon, EPS ja XPS*. Üks aluspind peab olema poorne.

PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (käib ümbritseva õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema tahked, puhtad, kuivad ning määrd- ja tolmuvabad. Aluspinnad tulevad puhastada igasugustest lahtistest osakestest, absorbeerivad pinnad ei pea olema täiesti kuivad. Väga poorsed aluspinnad, nt kips, poorbetoon, lubjakivi jne vajavad kruntimist seguga, mis koosneb 1 osast tootest FIXPRO INTERIOR & WOOD ja 2 osast veest. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.

KASUTUSJUHEND

Lõigake padruni ots lahti ilma keeret kahjustamata. Lõigake otsik 45° nurga all vajaliku läbimõõduni ja keerake padruni otsa. Pange padrun püstolisse ja vajutage mitu korda päästikule, kuni liim hakkab paistma. Parima tulemuse saamiseks peab vähemalt üks pindadest olema poorne. Kasutamine paneelidel: - Kanda Interior & Wood High Grip

peale 6 mm laiuste triipudena servast 5 cm kaugusel ja 20–40 cm vahedega. Suruda paneel kohe tugevasti vastu seinale. Ääreliistud, põrandaliistud ja muud rakendused: - Kanda liim peale triipudena 20 cm vahedega. Materjal panna paika kergelt liigutades ja ühtlaselt peale surudes. Lõpuks suruda tugevalt. Vajalik võib olla hoidmine 24 tundi vajutuse all.

KUIDAS PEALE KANDA

Käsitihenduspüstoli või pneumaatilise püstoliga.

TARBIMINE

400–600 g/m².

PUHASTAMINE

Pärast kasutamist tööriistad veega puhastada. Käsi saab puhastada lappidega ja/või vee ja seebiga.

PIIRANGUD

Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele. Ei talu pidevat kokkupuudet veega.

KÕLBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C kuni +25°C kuni 12 kuud alates valmistamiskuupäevast.

TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja Bostik veebisaitidelt.

SERTIFIKAADID

- A+ Prantsusmaa LOÜ-määrus
- Emicode EC 1

GARANTII

Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.

TOOTE KÄTTESAADAVUS

Art nr / Värv	Tüüp
12013889 / Valge	Padrun 280ml

TEHNILINE TUGI

+31 (0)162 491 000



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamiseviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tärned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.