



# PERFECT SEAL

## ALWAYS CLEAN SILICONE

### TEHNILINE ANDMELEHT

#### TEIE TARGAD EELISED

- Suurepärane nake enamiku aluspindadega.
- 100% kaitse hallituse vastu (klass xs1).
- Puhta ja seenevaba vannitoo garantii.
- UV-, ilmastiku- ja veekindel.
- Kiire polümeriseerumine - võib veega kokku puutuda varsti pärast pealekandmist (30 min pärast).
- Ei söövita metalle.

#### TOOTE KIRJELDUS

Universaalne kvaliteetne neutraalne silikoon „ALWAYS CLEAN SILICONE” on spetsiaalselt välja töötatud pikaajaliseks kaitseks hallituse vastu. Õigesti paigaldatuna kaitseb hallituse eest kuni 10 aastat, kui ruumis on korralik ventilatsioon ja ei kasutata kloori sisaldavaid puhastusvahendeid. CE-EN 15651-3 KLASSI XS1 järgi. Tänu oma ainulaadsele koostisele polümeriseerub toode kiiresti ja võib dušiveega kokku puutuda 30 minuti pärast.



#### TEHNILISED ANDMED

<b>Baas</b>	Neutraalne oksiim
<b>Voolavus</b>	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
<b>Katkevenivus</b>	Wg. DIN 53504 S2 635%
<b>Kile moodustumine</b>	7–8 minutit
<b>Kõvastumisaeg</b>	2 mm/24h
<b>100% moodul</b>	wg ISO 8339: 0,27 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
<b>Shore'i kõvadus A</b>	wg DIN EN ISO 868: 16
<b>Temperatuuritaluvus</b>	-40 °C kuni +120 °C
<b>Kasutamistemperatuur</b>	+5 °C kuni +40 °C
<b>Vuugi deformatsioon</b>	+/- 25%
<b>Tihedus</b>	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,02 g/ml
<b>Tõmbetugevus</b>	wg DIN 53504 S2: 1,10 MPa

#### KASUTUS

Vannide, dušikabiinide, valamute, WC-pottide ning seinte, põrandate ja paljude muude ehituselementide vaheliste vuukide tihendamiseks ja veekindlaks tegemiseks.

#### SOBIVAD (ALUS)PINNAD

Metallid, akrüülid, email, keraamilised materjalid, klaas, betoon, kivi, krohv, puit, laminaadid, vaigud, PU, PVC jt.

#### PINNA (ALUSPINNA) ETTEVALMISTUS

Kasutamistemperatuur +5°C kuni +40°C (käib ümbritseva õhu ja aluspindade kohta). Kõik aluspinnad peavad olema tahked, puhtad, kuivad ning määrd- ja tolmuvabad. Puhastage aluspinnad Bostik Cleaneriga. Perfect Seal Always Clean nakkub täiuslikult enamiku kruntimata mittepoorsete aluspindadega. Pooseid aluspindu tuleb eelnevalt Bostik Universal Primeriga töödelda. Enne kasutamist katsetage alati nakkumist.

## KASUTUSJUHEND



Lõigake padrundi ots pealtpoolt keeret läbi, lõigake otsik 35°/45° nurga all vuugi laiuseni. Keerake otsik padrundi otsa. Et töö oleks lihtne ja puhas, katke vuugi servad maalriteibiga. Eemaldage teip kohe pärast vuugi täitmist hermeetikuga. Pihustage värsketele hermeetikule Bostik Smoothing Sprayd. Vormige vuuk Bostik Perfect Seali spaatliga. Pihustage vahendit uuesti ja siluge hermeetik 8 minuti jooksul.

## VUUGI MÕÕDUD

Et hermeetik saaks deformatsiooni absorbeerida, peab vuuk olema tehtud õige mõõdusuhtega. Vuugi minimaalne laius = 5 mm. Üldreeglina on 5 mm kuni 10 mm vuukide laius ja sügavuse suhe 1:1. Vuukide >10 mm puhul tuleb teha järgmine arvutus: vuugi laius + 6 / 3. Nii saame 15 mm vuugi sügavuseks 7 mm (15+6=21; 21/3=7).

## KUIDAS PEALE KANDA

Käsitihenduspüstoli, pneumaatilise püstoli või elektripüstoliga.

## TARBIMINE

Umbes 15 jooksvat meetrit vuugis  $\varnothing$  5 mm.

## PUHASTAMINE

Kõvastumata materjali saab eemaldada Bostik Cleaneriga. Peske käsi korralikult seebi ja veega. Kõvastunud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

## PIIRANGUD

Ei sobi PE-st, PP-st, PC-st, PMMA-st, PTFE-st, pehmest plastist, neopreenist ja bituumenist aluspindadele. Pimedates kohtades ja kemikaalidega kokkupuutumisel võib värv muutuda.

## KÕLBLIKKUSAEG

Säilib avamata originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5°C hoituna kuni +25°C kuni 12 kuud alates valmistamiskuupäevast. Pärast kasutamist keerake otsikule kork, et toodet saaks uuesti kasutada. Pärast avamist saab toodet kasutada maksimaalselt 6 kuud.

## TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tuleb lugeda ja mõista selle ohutuskaarti. Neid võib saada taotlusega ja Bostik veebisaitidelt.

## SERTIFIKAADID

- A+ Prantsusmaa LOÜ-määrus
- ASTM C-920
- ISEGA
- EN1026/EN1027
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM
- EN 15651-2: G-CC 25LM
- EN 15651-3: S XS1
- DIN18545-E

## GARANTII

Bostik garanteerib, et tema toode vastab oma kõlblikkusajal oma spetsifikatsioonile.

## TOOTE KÄTTESAADAVUS

Art nr / Värv	Tüüp
12013880 / Läbipaistev	Padrun 280ml
12013881 / Valge	Padrun 280ml
12013882 / Hall	Padrun 280ml

## TEHNILINE TUGI

+31 (0)162 491 000



Kogu selles dokumendis ja kõigis muudes väljaannetes (sealhulgas elektroonilistes) sisalduv teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiki ainuomand (intellektuaalne omand). Ühtegi selle dokumendi osa ei tohi kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, üldsusele edastada või muul viisil kasutada ilma Bostiki kirjaliku nõusolekuta. Selles dokumendis sisalduv tehniline teave on näitlik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta ei otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis on tingitud selle dokumendi (toimetamis)vigadest, puudulikkusest ja/või ebatäpsusest. See hõlmab, kuid mitte ainult, puudulikkust ja/või ebatäpsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muudatustest või mingitest selle dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote omandamise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta selle dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta käesolevas dokumendis kirjeldatud toote (toodete) kasutamisest tuleneva otsese või kaudse kahju eest. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma selles dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides sisalduvat teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsetuste läbiviimise eest veendumaks, et toode sobib ettenähtud otstarbeks. Me ei mõjuta kuidagi toote kasutamiseviisi ja/või hoidmise või transportimise ajal esinevate juhtumitega seotud asjaolusid ega vastuta seega mingi kahju eest. Kõik tärned tehakse eranditult kooskõlas meie üldtingimustega, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.