

QUELYD EXPRESS

LĪME VISIEM PAPĪRA TAPEŠU TIPIEM

PRODUKTA APRAKSTS:

Līme ir ideāli piemērota visiem papīra tapešu tiem:

- parastām vieglām, delikātām, smagām un blīvām tapetēm
- mazgājamām tapetēm
- simpleksa un dupleksa tapetēm
- rupju šķiedru krāsojamām tapetēm



PRIEKŠROCĪBAS:

- Augsta līmēšanas spēja
- Taupīgs patēriņš
- Ērti lietojama: lieliski slīd, ideāli piemērota rakstainu tapešu salīmēšanai
- Der mazgājamām tapetēm
- Neveido kunkuļus
- Neatstāj traipus
- Lietošanai gatavais šķīdums saglabā savas īpašības nedēļas laikā, glabājot to slēgtā traukā.
- Satur baktericīdu un pretsēnīšu piedevas, kas novērš primāro sēnīšu rašanos.
- Nekaitīga veselībai un videi

TEHNISKIE PARAMETRI:

Pamatne:	modificētā ciete, pretsēnīšu un baktericīdu piedevas
Krāsa:	caurspīdīga līme
Šķīduma pagatavošanas laiks	3 minūtes
Gala saistīšanās	no 24 līdz 48 stundām
Lietošanas temperatūra	no +5 līdz +25°C

* atkarīgs no temperatūras, relatīvā gaisa mitruma, uzklātās līmes daudzuma un pamatņu porainības.

LĪETOŠANAS INSTRUKCIJA:

VIRSMU UN LĪMES SAGATAVOŠANA

Sienām jābūt tīrām, normāli uzsūcošām, izturīgām, sausām, bez kapilārā mitruma.

Balsinājums vai vecās tapetes jānoņem ar tapešu noņemšanas līdzekli Dissoucol. Lakotas vai emaljētas virsmas jānoberž ar smilšpapīru, tad jānomazgā ar mazgāšanas līdzekli un jānoskalo ar tīru ūdeni. Ļoti porainas

virsmas jāgruntē ar atšķaidītu līmes šķīdumu. Ielejiet tīrā spainī nepieciešamo ūdens daudzumu atkarībā no tapešu tipa.

Lietošana	Litri ūdens 1 iepakojumam		Ruļļu skaits		Platība m ²	
	180	250	180	250	180	250
Iepakojums, g	180	250	180	250	180	250
Iepriekšēja gruntēšana	7	10	-		40-55	60-80
Parastas vieglas tapetes	5	7	5-6	7-8	25-30	35-40
Smagas, simpleksa un dupleksa, mazgājamās, blīvas, gofrētas, delikātas, rupju šķiedru, krāsojamās tapetes	4	6	4-5	6-7	20-25	30-35

Ātri maisiet ūdeni, lai veidojas virpulis, tad, turpinot maisīšanu, lēnam gar spaiņa malu ieberiet pakas saturu. Uzgaidiet 3 minūtes, tad enerģiski samaisiet - un līme ir gatava.

Lai panāktu optimālu materiāla izmantošanas rezultātu, katram atsevišķam objektam ieteicams izmantot materiālu no vienas partijas. Nelielas, bet pieļaujamas dažādu partiju tehnisko parametru atšķirības ir saistītas ar ražošanas tehnoloģiju.

LĪMES UZKLĀŠANA UZ TAPETĒM

Sagrieziet tapetes joslās, kuru garums ir vienāds ar sienas augstumu plus 5 cm no augšas un apakšas. Vienmērīgi uzklājiet līmi ar birsti uz tapešu otrās puses, no vidus uz malām. Rozā krāsa palīdzēs

jums kontrolēt līmes uzklāšanas vienmērīgumu. Izzūstot līme kļūst caurspīdīga. Ielociet abas joslas malas ar līmi uz iekšpusi, mala pie malas: tas ļaus izvairīties no putekļu nosēšanās uz virsmas un nodrošinās ideālu adhēziju. Ļaujiet līmei uzsūkties 5-10 minūtes atkarībā no tapešu ražotāju ieteikumiem.

TAPEŠU LĪMĒŠANA

Izmantojot svērtēni, uzzīmējiet uz sienas vertikālu līniju, atkāpjoties apmēram 45 cm no stūra vai loga. Pielīmējiet pirmo tapešu joslu sienas augšā un atlociet to uz leju gar vertikālo līniju. Izlīdziniet pielīmēto joslu ar sausu un tīru birsti no augšas uz leju un no vidus uz malām, likvidējot gaisa pūslīšus. Nogrieziet liekās tapetes ar nazi grīdlīstes un griestu līmenī. Uzlīmējiet nākamo tapešu joslu blakus iepriekšējai.

DARBARĪKA TĪRĪŠANA

Ar ūdeni.

PIEZĪMES

No darbu sākuma brīža līdz pilnīgai tapešu līmes izžūšanai visiem logiem un durvīm jābūt blīvi aiztaisītiem, jo caurvējš var sabojāt jūsu darbu.

DROŠĪBA

Atbilstoši spēkā esošajai DIN klasifikācijai produkts nav kaitīgs veselībai un nav ugunsnedrošs.

Detalizētāku informāciju skatīt produkta drošības datu lapā. 18 mēneši aizvērtā rūpnīcas iepakojumā +10 °C līdz +25 °C temperatūrā. Salizturīga un reversīva līdz -15° C. Produkta sasalšanas gadījumā novietot to apkurināmā telpā +25°C temperatūrā vismaz uz 24-48 stundām, lai panāktu normālo uzklāšanas temperatūru. Pirms lietošanas samaisiet līmi.

180 g - no 4 līdz 6 ruļļiem; 250 g - no 6 līdz 8 ruļļiem

PATĒRINŠ:

Bez ierobežojumiem aizvērtā rūpnīcas iepakojumā sausā vietā, +10 °C līdz +20 °C temperatūrā. Lietošanai gatavais šķīdums: vairāk nekā 1 nedēļu aizvērtā traukā (sargāt no sala).

GLABĀŠANA:

IĒPAKOJUMS:

180 g un 250 g paka

Šajā tehniskajā aprakstā sniegtā informācija ir balstīta uz izmēģinājumu rezultātiem un kompānijas Bostik pieredzes. Tā neaizstāj darbu veicēja profesionālās zināšanas un prasmes, taču nodrošina minimāli nepieciešamo un pietiekamo zināšanu līmeni par izstrādājumu, lai to varētu pareizi lietot. Papildus iepriekš minētajiem materiāla izmantošanas norādījumiem, veicot darbus, jārikojas saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem, kas atbilst attiecīgajai celtniecības un apdares ražošanas jomai. Produkcijas kvalitātes kontroli nodrošina kompānijas Bostik kvalitātes sistēma. Mums nav iespēju kontrolēt procesu un mūsu produkcijas lietošanas apstākļus. Šī iemesla dēļ mēs neatbildam ne par kādu ar materiāla lietošanas tehnoloģijas neievērošanu vai ar nepienācīgu materiāla lietošanu saistītu zaudējumu. Kompānija Bostik patur tiesības izdarīt izstrādājuma tehnisko aprakstu grozījumus, iepriekš nebrīdinot par to.

Smart Help:

127018 Krievija, Maskava, Dvincev 12, korp. 1

Tālr.: +7 495 787 31 71

E-pasts: inforu@bostik.com





www.bostik.ru