



PERFECT SEAL

RAPID FILLER

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

РОЗУМНІ ПЕРЕВАГИ

- Акриловий заповнювач, готовий до використання.
- Майже без усадки.
- Можна фарбувати водоемульсійними та синтетичними барвами.
- Ультра легкий.
- Легко застосовується та чиститься.
- Не призводить до корозії металів.
- Для внутрішнього застосування.

ОПИС ПРОДУКТУ

PERFECT SEAL RAPID FILLER унікальна готова до використання безусадкова ультралегка готова суміш для заповнення, шпаклювання та ремонту тріщин та отворів у стінах та стелі.



Технічні дані	
Основа	Акрилова дисперсія
Потік	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Щільність	wg DIN EN ISO 1183-1: 0,60 г/мл
Утворення плівки	5 хвилин
Усадка	< 5%
Temperatuuritaluvus	від -20°C до +75°C
Температура застосування	від +5°C до +40°C
Морозостійкість при транспортуванні	До -15°C

ЗАСТОСУВАННЯ

PERFECT SEAL RAPID FILLER був спеціально розроблений для одноразового заповнення стиків та отворів у стінах та стелях з гіпсокартону, для внутрішнього застосування. Підходить для одноразового заповнення, ремонту та загладжування отворів і тріщин у бетоні, штукатурці, цегляній кладці або будівельному гіпсі.

СУМІСНІСТЬ ПОВЕРХНІ/ОСНОВИ

Гіпсокартон, бетон, будівельний розчин, камінь, цегляна кладка, будівельний гіпс.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ (ОСНОВИ)

Температура застосування: від +5°C до +30°C (стосується навколишнього середовища та основи). Всі основи повинні бути твердими, чистими та без жиру та пилу. Основи слід очистити від усіх частинок, що обсіпаються, пористі субстрати не обов'язково мають бути сухими. Дуже пористі основи, такі як гіпс, газобетон, вапняк тощо, потрібно ґрунтувати сумішшю 1 частини PERFECT SEAL RAPID FILLER і 2 частини води. Завжди перевіряйте адгезію перед нанесенням.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Відріжте кінчик картриджа над різьбленням, відріжте носик під кутом 35° / 45° до ширини стику. Прикрутіть носик на кінчик картриджа. Нанесіть відповідну кількість PERFECT SEAL RAPID FILLER на щілину, отвір або стик на гіпсокартоні. Обробіть та розгладьте мокрим шпателем.

МОЖЛИВІСТЬ ФАРБУВАННЯ

PERFECT SEAL RAPID FILLER можна фарбувати після повного висихання. Під час затвердіння продукт має мінімальну усадку, що може спричинити розтріскування фарби. Можна фарбувати водоемульсійними та синтетичними фарбами. Високо водорозчинні фарби можуть розтріскуватися. Ми рекомендуємо перевірити сумісність з фарбою перед нанесенням.

ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ

Ручний пістолет, пневматичний пістолет або електричний пістолет, шпатель.

ОЧИЩЕННЯ

Після використання, вимийте інструменти водою. Руки можна очистити серветками Bostik Wipes та/або водою та милом.

ОБМЕЖЕННЯ

Не підходить для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, м'яких пластмас, неопрену та бітумних основ. Не підходить для постійного контакту з водою.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Термін зберігання у невідкритій оригінальній упаковці при температурі від + 5 °C до + 25 °C становить 12 місяців з дати виготовлення при зберіганні в сухому місці. Після використання закрутіть ковпачок на носик для повторного використання. Продукт можна використовувати максимально 6 місяців після відкриття.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Перед використанням необхідно ознайомитись з паспортом безпеки продукції. Паспорти безпеки доступні за запитом та на веб-сторінках Bostik.

СЕРТИФІКАТИ

- EN 13693: 1A
- M1
- Ecode EC1 Plus

ГАРАНТІЯ

Bostik гарантує, що продукція компанії відповідає специфікаціям протягом терміну придатності.

НАЯВНІСТЬ ПРОДУКТУ

Арт. № / Колір	Тип
12015556 / Білий	Картридж 280мл

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

+31 (0)162 491 000



Вся інформація у цьому документі та всіх інших публікаціях (включаючи електронні) базується на наших сучасних знаннях та досвіді та є виключною (інтелектуальною) власністю компанії Bostik. Жодна частина цього документу не може бути скопійована, передана третім особам, відтворена, надана громадськості або використана будь-яким іншим способом без письмової згоди компанії Bostik. Технічні дані, що містяться в цьому документі, мають інформативний характер і не є вичерпними. Bostik не несе відповідальності за будь-яку шкоду, пряму чи опосередковану, яка виникла через (редакційні) помилки, неповноту та/або некоректність цього документа. Сюди входить, крім іншого, незавершеність та/або некоректність внаслідок технологічних змін або будь-яких досліджень, проведених між датою публікації цього документа та датою придбання товару. Компанія Bostik залишає за собою право вносити зміни у текст цього документа. Компанія Bostik не несе відповідальності за будь-які збитки, прямі чи опосередковані, спричинені використанням товарів (продуктів), зображених у цьому документі. Користувач повинен прочитати та зрозуміти інформацію в цьому документі та інших документах, що стосуються продуктів, перед використанням продукту. Користувач несе відповідальність за проведення всіх необхідних тестів, щоб переконатися, що продукт придатний для використання. Ми не впливаємо на те, яким способом використовується продукт та/або на будь-які обставини, пов'язані з подіями, що сталися під час зберігання чи транспортування, і тому ми не несемо відповідальності за будь-яку шкоду. Усі поставки здійснюються виключно згідно з нашими загальними умовами, які були подані в Торговельну палату Нідерландів.