



PERFECT SEAL

BATH & KITCHEN SILICONE A

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

ВИГІДНІ ПЕРЕВАГИ

- Прекрасна стійкість до вологи, уф-променів та атмосферних впливів.
- Постійно еластичний, утворює щільний шов.
- Чудова адгезія до скла, фарбованого дерева, керамічних та емалевих поверхонь.
- Стійкий до цвілі.



ОПИС ПРОДУКТУ

PERFECT SEAL BATH & KITCHEN A - універсальний акетокси-силікон, розроблений спеціально для довговічної еластичної герметизації стиків у кухнях, ванних кімнатах, душових кабінах та для багатоцільового будівельного застосування.

ТЕХНІЧНІ ДАННІ

Основа	Ацетокси силікон
Потік	wg DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Подовження при розрив	Wg. DIN 53504 S2 410%
Утворення плівки	10–12 хвилин
Час затвердіння	2 mm/24 годин
100% модуль	wg ISO 8339: 0,28 МПа (N/mm ²)
Твердість за Шором А	wg DIN EN ISO 868: 11
Термічна стійкість	від - 40 °C до + 120 °C
Температура застосування	від + 5 °C до + 40 °C
Деформація шва	+/- 20%
Щільність	wg DIN EN ISO 1183-1: 0,96 г/мл
Міцність при розтягуванні	wg DIN 53504 S2: 0,80 МПа

ЗАСТОСУВАННЯ

Герметизація ванн, душових, умивальників, кухонь, унітазів і стиків між стінами і підлогою. Не підходить для акрилових ванн і душових піддонів.

СУМІСНІСТЬ ПОВЕРХНІ/МАТЕРІАЛУ-ОСНОВИ

Скло, глазуревані поверхні, такі як кераміка, фарфор, теракота та емальована сталь, імпрегнована або пофарбована деревина, лакофарбові покриття.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ (МАТЕРІАЛУ-ОСНОВИ)

Температура застосування: від + 5 °C до + 40 °C (стосується середовища та поверхонь). Всі поверхні повинні бути твердими, чистими, сухими, без жиру та пилу. Очистіть поверхні за допомогою Bostik Cleaner. Perfect Seal Bath & Kitchen ідеально прилягає до більшості непористих поверхонь без використання ґрунтовки. На пористі поверхні необхідно попередньо нанести ґрунтовку Bostik Universal Primer. Завжди перевіряйте адгезію перед нанесенням.

ВКАЗІВКИ ПО ЗАСТОСУВАННЮ



Відріжте кінчик картриджа над різьбленим, відріжте носик під кутом 35° / 45° до ширини стику. Прикрутіть носик до кінчика картриджа. Для легкого та чистого нанесення захистіть стик з боків клейкою стрічкою. Зніміть стрічку відразу після нанесення герметика. Нанесіть Bostik Smoothing Spray на свіжий герметик. Сформуйте шов за допомогою шпателя Bostik Perfect Seal. Знову нанесіть спрей і вирівняйте герметик не пізніше 8 хвилин після нанесення.

РОЗМІРИ ШВІВ

Щоб герметик міг поглинати рух, шов повинен бути виконаний у правильному співвідношенні. Мінімальна ширина шва = 5 мм. Загальне правило для глибини шва від 5 мм до 10 мм становить 1:1. Для швів > 10 мм слід застосувати наступний розрахунок: ширина шва + 6 / 3, таким чином шов 15 мм + 6 мм = 21 мм / 3 = глибина шва 7 мм.

ЯК НАНОСИТИ

Ручний, пневматичний чи електричний пістолет для герметика.

СПОЖИВАННЯ

Приблизно 15 погонних метрів для шва Ø 5 мм.

ЧИЩЕННЯ

Незатверділий матеріал можна видалити за допомогою Bostik Cleaner. Ретельно вимийте руки з милом. Затверділий матеріал можна видалити лише механічним шляхом.

ОБМЕЖЕННЯ

Не підходить для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, м'якої пластмаси, неопрену та бітумінозних основ-матеріалів. Не підходить для нанесення на бетон, мармур, свинець, мідь та оцинковану сталь.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

У невідкритій оригінальній упаковці при температурі зберігання від + 5 °C до + 25 °C, термін придатності становить 18 місяців з дати виготовлення, зберігати в сухому місці. Після використання, закройте носик для повторного використання ковпачком. Продукт можна використовувати максимально 6 місяців після відкриття.

ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Перед використанням необхідно прочитати та зрозуміти Паспорт безпеки продукту. Ці документи доступні за запитом та на веб- сайтах компанії Bostik.

СЕРТИФІКАТИ

- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 12.5E
- EN 15651-2: G-CC
- EN 15651-3: S S1

ГАРАНТИЯ

Компанія Bostik гарантує, що її продукт відповідає технічним характеристикам протягом усього терміну придатності.

ДОСТУПНІСТЬ ПРОДУКТУ

Арт. № / Колір	Тип продукта
12013897 / Прозорий	Туба 280мл
12013898 / Білий	Туба 280мл
12013899 / Сірий	Туба 280мл

ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

+31 (0)162 491 000



Вся інформація у цьому документі та всіх інших публікаціях (включаючи електронні) базується на наших сучасних знаннях та досвіді та є виключною (інтелектуальною) власністю компанії Bostik. Жодна частина цього документу не може бути скопійована, передана третім особам, відтворена, надана громадськості або використана будь-яким іншим способом без письмової згоди компанії Bostik. Технічні дані, що містяться в цьому документі, мають інформативний характер і не є вичерпними. Bostik не несе відповідальність за будь-яку шкоду, пряму чи опосередковану, яка виникла через (редакційні) помилки, неповноту та/або некоректність цього документа. Сюди входить, крім іншого, незавершеність та/або некоректність внаслідок технологічних змін або будь-яких досліджень, проведених між датою публікації цього документа та датою придбання товару. Компанія Bostik залишає за собою право вносити зміни у текст цього документа. Компанія Bostik не несе відповідальність за будь-які збитки, прямі чи опосередковані, спричинені використанням товарів (продуктів), зображеніми у цьому документі. Користувач повинен прочитати та зрозуміти інформацію в цьому документі та інших документах, що стосуються продуктів, перед використанням продукту. Користувач несе відповідальність за проведення всіх необхідних тестів, щоб переконатися, що продукт придатний для використання. Ми не впливаємо на те, яким способом використовується продукт та/або на будь-які обставини, пов'язані з подіями, що сталися під час зберігання чи транспортування, і тому ми не неємо відповідальність за будь-яку шкоду. Усі поставки здійснюються виключно згідно з нашими загальними умовами, які були подані в Торговельну палату Нідерландів.