

# FLEUR DE CHAUX

## AUTRES PRODUITS

***Laisse respirer les murs. Ne masque pas les couleurs: idéal pour les travaux de décoration. Enduits muraux, badigeons et joints intérieurs/ extérieurs sur support minéral: béton, béton cellulaire, mortier, enduit, plâtre, pierre, brique, bois. Assure l'imperméabilité à l'eau de ruissellement.***



### DESTINATIONS

#### SUPPORTS :

Badigeons et peintures, crépis, mortiers plâtre-chaux.  
Enduits intérieurs et extérieurs.  
Elévations de maçonneries légères...  
Désinfection des murs, épandage...  
Travaux de maçonnerie et de couverture (mortier bâtard).

Ne pas être utilisée pour les fondations.

### AVANTAGES

- Laisse respirer les murs sans enfermer l'humidité.
- Assure l'imperméabilité à l'eau de ruissellement.
- Sans retrait - ne fissure pas.
- Désinfecte les murs : barrière anti-salpêtre.
- Ne masque pas les couleurs des sables avec lesquels elle est mélangée.

### MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION :

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes. Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement la poudre selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.  
Temps d'utilisation du mélange : 1h00 environ.

#### APPLICATION :

**Enduction de mur** : application à la règle. Talocher, lisser ou gratter la couche de finition selon le résultat souhaité.

**Séchage complet** : 24 h.

**Performances mécaniques optimales** : après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

### NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

### CONSOMMATION

MÉLANGE					
---------	--	--	--	--	--

<b>• . Enduits :</b>					
Support	Couches	Épaisseur de couche	fleur de chaux	ciment	sable fin
Blocs de béton, briques et blocs de terre cuite	corps d'enduit finition	10 à 20 mm	1 volume	1 volume	5 volumes
		5 à 7 mm	1 volume	1 volume	5 volumes
Blocs de béton cellulaire	corps d'enduit finition	10 à 20 mm	2 volumes	0,5 volume	5 volumes
		5 à 7 mm	1 volume	1 volume	5 volumes
Maçonnerie ancienne montée aux mortiers peu résistants	Gobets Corps d'enduit finition	10 mm maxi	5 volumes	2 volumes	10 volumes
		10 mm maxi	3 volumes	2 volumes	10 volumes
		5 mm	3 volumes	1 volume	10 volumes
		proportions en volume			
<b>• . Mortiers de chaux - plâtre :</b>					
Épaisseur de couche		fleur de chaux	plâtre	sable fin	
30 mm / couche		1 volume	3 volumes	2 volumes	
<b>• . Rejointoiement murs anciens (en 2 couches si épaisseur &gt; 20 mm) :</b>					
proportions en volume					
fleur de chaux	chaux hydraulique naturelle NHL	sable fin			
2 volumes	2 volumes	10 volumes			
<b>• . Badigeons (application à la brosse en 2 couches croisées à 24 h d'intervalle) :</b>					
fleur de chaux	eau	adjuvant possible			
1 kg	4 litres	colorants Bostik (voir sur emballage)			

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30125341	SAC PAPIER 15 kg	1	3549210028086
30125342	SAC PAPIER 4 kg	4	3549210028079

## SECURITE

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais

*ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

<b>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*</b>	
	
	

Pour plus de détails, consulter la  
fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

