

Enduit de rebouchage express poudre

Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit de rebouchage express en poudre Bostik permet de reboucher trois fois plus vite les trous et fissures.



DESTINATIONS

Rebouche rapidement les trous et fissures jusqu'à 5 cm en une seule passe, sans creuser, ni fissurer.

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints (glycéro, laque : ponçage obligatoire).

Destination : intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Sèche 3 fois plus vite qu'un enduit ordinaire
- Rebouche jusqu'à 5 cm en une seule passe
- Sans retrait
- Excellente dureté

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en poudre.

Temps d'utilisation : 30 à 40 minutes.

Temps d'intervalle entre 2 couches : 1 heure.

Ponçage après séchage complet de 24 heures.

Délai avant pose de revêtement : 24 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, broser et lessiver si nécessaire).

Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

1/ PRÉPARATION DE L'ENDUIT

1 volume d'eau pour 2 volumes de poudre ou 1kg de poudre pour 500ml d'eau.
Verser la poudre dans l'eau.
Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
Temps d'utilisation : 40 minutes.

2/ APPLICATION

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.
Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

3/ LISSAGE

Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.

4/ PONÇAGE

Poncer après séchage complet de 24 heures.

Délai avant pose de revêtement : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyer les outils à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.




Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.
Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

| Code | UC | PCB | GENCOD |
|----------|----------------------|-----|---------------|
| 30604397 | Boîte en carton 1 kg | 6 | 3549212471439 |
| 30604405 | Sac papier 5 kg | 4 | 3549212471507 |

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



- Le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis -

www.abc-coller.com

* Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la

Enduit de rebouchage express poudre
Bostik

FICHE TECHNIQUE
Edition HN 21.07.2015
Annule et remplace l'édition précédente

base www.quick-fds.com.