

Mortier de réparation Bostik

ENDUIT MURAL

Adhérence renforcée, sans coffrage jusqu'à 25 mm, ne coule pas. Le mortier de réparation permet d'effectuer des travaux de rénovation sur béton et maçonnerie au sol ou au mur, en intérieur et en extérieur.



DESTINATIONS

Utilisation sur supports même humides de béton, parpaing, brique et toute surface cimentée.

Destination : murs et sols en intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Adhérence renforcée
- Sans coffrage jusqu'à 25 mm
- Ne coule pas

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Temps de travail après mélange : 30 minutes maximum.

Temps de prise : 4 heures aux conditions standards de température et d'humidité.

Délai de recouvrement : attendre 24 heures pour des performances maximales.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

1/ PRÉPARATION DU MORTIER

1 volume d'eau pour 5 volumes de poudre ou 1kg de poudre pour 200ml d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire, ajouter progressivement le mortier puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

2/ APPLICATION

Respecter le temps d'utilisation du mortier après mélange : 30 minutes maximum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyage à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.




Ce produit et ses emballages
sont soumis à des consignes
de tri spécifiques.
Pour en savoir plus :
<http://quefairedemesdechets.fr>

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604205	Boîte carton 1 kg	6	3549212470517

SECURITE



- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.wercs.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

