

FORTALEZA

Rejunta Resinado

DESCRIÇÃO

Rejunte base cimentícia para áreas internas e externas. Indicado para juntas de 1 mm a 16 mm de espessura.

INDICAÇÕES

Uso: interno e externo.

Áreas: secas e úmidas

Áreas que requerem maior desempenho como: fachadas, piscinas e saunas.

TIPOS DE REVESTIMENTOS COMPATÍVEIS

Cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais: mármore, granitos, ardósias, pedra mineira, pedra miracema, grés e semigrés.

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO

- Superfície livre de sujeira, seca, partes soltas e outros contaminantes;
- Superfície com 72 horas após o assentamento do revestimento ou conforme o fabricante da argamassa utilizada.

RESTRIÇÃO DE USO

- Revestimentos metálicos e espelhados, por estarem sujeitos a riscos em consequência do atrito entre o produto e a peça;
- Estufas, lareiras, fornos, churrasqueiras e câmaras frigoríficas;
- Assentamento em superfícies com resina, manta, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a aderência do Rejunta Resinado Fortaleza.

ADVERTÊNCIAS

- Para evitar a impregnação do produto sobre as peças. Recomenda-se a proteção com fita adesiva durante a aplicação, em cerâmicas foscas, cerâmicas porosas, cerâmicas e pastilhas com saliências ou reentrâncias em ouro ou prata e revestimentos especiais;
- Em piscinas é fundamental que o pH da água seja mantido em 7,2 (condição ideal) para evitar agressões ao rejuntamento. O controle deverá ser feito no mínimo uma vez por semana;
- Revestimentos tipo porcelanato: Utilize Rejunta Resinado Fortaleza em cores similares ao revestimento para evitar manchas na superfície, nunca utilize cores contrastantes.

EPI'S

Mascara, luvas, óculos de segurança e botas de segurança.

ARMAZENAGEM

Armazene num local fresco, seco e bem ventilado; Estrados em pilhas com, no máximo, 15 sacos de altura e distância mínima de 30 cm da parede na embalagem original fechada.

INSTRUÇÕES DE USO

- Para a mistura, utilize um recipiente limpo, preferencialmente de plástico e protegido do sol, da chuva e do vento. Misture todo o conteúdo da embalagem, respeitando a relação de água/rejunte no carimbo desta embalagem, até obter uma consistência pastosa, homogênea, firme e livre de grumos. A mistura pode ser realizada manualmente ou mecanicamente. A mistura pode ser realizada manualmente ou mecanicamente;
- Misture água gradativamente ao pó para obter um resultado satisfatório e não exceda o volume recomendado para não comprometer a eficácia dos aditivos hidrofugantes do produto e a resistência mecânica;
- Deixe a mistura em repouso por 10 minutos e remisture antes do uso;
- Umedeça moderadamente as juntas onde será aplicado o produto, principalmente em áreas expostas ao sol;

- Com a espátula de plástico flexível, pressione sobre as juntas de assentamento para uma perfeita penetração;
- Retire o excesso e frise com um taco de madeira com a ponta arredondada, garantindo assim total penetração do produto. Remova o resíduo grosso da superfície do revestimento com uma espátula plástica;
- Em seguida, com uma esponja macia, lavada e extremamente torcida, alise levemente o produto sobre as juntas, limpando os resíduos, até obter o acabamento final. A esponja deverá ser frequentemente lavada e torcida durante este processo;
- O rejunta Rejunta Resinado Fortaleza aplicado em temperatura igual ou superior a 30°C, principalmente em áreas externas, deve ser hidratado após 24 horas com brocha ou trincha molhada para evitar alteração na reação do cimento (resistência final)

ENSAIOS NA NORMA NBR 14.992

Retenção de água (mm)	≤ 65
Varição dimensional (mm/m)	≤ 12,00 l
Resistencia a compressão (MP a)	≥ 10,0
Resistencia a tração (MP a)	≥ 3,0
Capilaridade 300 min (g/cm ²)	≤ 0,30
Permeabilidade 240 min (cm ³)	≤ 1,0

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composição	Cimento Portland, agregados minerais classificados, resinas especiais, pigmentos inorgânicos e aditivos especiais não-tóxicos.
Espessura	1 - 16 mm
Consumo	Vide tabela de consumo na embalagem
Temperatura	Ambiente: +5° C até +40° C Superfície: +5° C até +27° C
Densidade	1,8 ± 0,1g/cm ³
Validade	24 meses a partir da data de fabricação
Embalagens	Sacos plásticos de 1kg e 5kg.

LIBERAÇÃO DA ÁREA (TEMPO)*

Trabalhabilidade	2 horas e 30 minutos.
Limpeza com esponja limpa e úmida	12 horas nunca utilize ácidos para limpeza.
Tráfego normal	24 horas
Piscinas	5 dias
Saunas	5 dias

*Dependendo das condições climáticas

FORTALEZAwww.bostik.com.br**Usina Fortaleza ICMF Ltda.**

São Roque – Matriz CNPJ 44.893.410/0014-07
Rod. Lívio Tagliassachi, s/nº Km 3,5 São Roque – SP
CEP 18132-545 | Caixa Postal: 1659

Telefone: (11) 4784-9797**WhatsApp:** (11) 98905-5647sac@bostik.com**FT - REVISÃO:** ABRIL 2021