



Bostik

FIXPRO

LUSTRA • PŁYTKI

KARTA TECHNICZNA



KLUCZOWE KORZYŚCI

- BEZPIECZNY DLA LUSTER
- ODPORNY NA WILGOĆ
- DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
- PRZYCIĄGA LUSTRO DO PODŁOŻA

OPIS PRODUKTU

KLEJ SYNTETYCZNY SBR KONTAKTOWY dedykowany do lusterek zgodnych z DIN 1238 o grubości do 6mm, a także szkła, płytek lustrzanych, ceramicznych, itp. Nie stosować do PP, PE, PTFE, powłok epoksydowych.

ZASTOSOWANIA

- przyklejanie lusterek dekoracyjnych, mozaikowych, łazienkowych (produkowanych zgodnie z normą DIN 1238) o maksymalnej grubości do 6 mm, do betonu i tym podobnych podłoży mineralnych, ceramiki budowlanej, gipsu, płyt g-k, płytek ceramicznych, stali, szkła (w tym: szkła lustrzanego), podłoży emaliowanych, glazurowanych
- przyklejanie płytek lustrzanych
- przyklejanie płytek ceramicznych, izolacyjnych, termicznych, akustycznych, okładzin dekoracyjnych z polistyrenu, pianki poliuretanowej itp.

DANE TECHNICZNE	
Baza	kauczuk syntetyczny SBR
Temperatura aplikacji	+5°C do +40°C
Ciężar właściwy	1,14 g/ml
Kożuszenie	10-15 minut (przy 23°C i 55% wilgotności względnej)
Czas utwardzania	do 72 godzin (przy 23°C i 55% wilgotności względnej) - w zależności od temperatury otoczenia, wilgotności i porowatości podłoża
Skurcz	25% (po upływie 1 godziny w temperaturze +130°C)
Odporność termiczna po utwardzeniu	od -15°C do +60°C

RODZAJE POWIERZCHNI

beton i tym podobne podłoża mineralne, tynk, ceramika budowlana i sanitarna, płytki ceramiczne, kamień, gips, płyty gipsowo-kartonowe, stal, metale, podłoża emaliowane, glazurowane, szkło (w tym: szkło lustrzane)

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Klejone elementy oczyścić z zabrudzeń i pozostałości po poprzednich klejach bądź kitach, odtłuścić i osuszyć. W razie wątpliwości przeprowadzić test przyczepności.

SPOSÓB UŻYCIA

KLEJENIE:

Zdjąć aplikator, uciąć wierzchołek kartusza powyżej gwintu i ponownie nakręcić aplikator. Klej nakładać zawsze dwustronnie, koniecznie pionowymi, równoległymi paskami (by zapewnić optymalne warunki schnięcia kleju i wentylację), z zachowaniem odstępów 10-20 cm (w zależności od wielkości i ciężaru lustra), a następnie rozprowadzić miejscowo plastikową szpachelką ząbkowaną (3 mm). Tak cienko rozprowadzony klej zostawić na ok. 10-15 minut w celu wstępnego odparowania rozpuszczalnika. Następnie przykleić lustro do podłoża i lekko docisnąć, by klej się dobrze rozprowadził. Nigdy nie odrywać w celu korekty położenia. Zabezpieczyć przed przemieszczeniem. Ciężkie lustro podeprzeć przez ok. 48-72 h (w zależności od temperatury otoczenia i porowatości podłoża) lub

zabezpieczyć dodatkowo za pomocą taśmy montażowej dwustronnie klejącej.

NARZĘDZIA

Pistolet ręczny lub pneumatyczny

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia można usunąć za pomocą ...
Utwardzony materiał można usunąć tylko mechanicznie. Do czyszczenia rąk stosować specjalne ściereczki czyszczące Bostik Cleaning Wipes T150.

UWAGI

Zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu. Nie stosować do miejsc stale zanurzonych w wodzie, basenów z wodą chlorowaną, do PE, PP, PTFE, neoprenu, lustek, akwariów, powierzchni bitumicznych, kamienia naturalnego i tzw. miękkich plastików.

OKRES TRWAŁOŚCI

15 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C. Odporny w transporcie do -15°C.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA	
ART. NR	RODZAJ
BOK633993	300 ml kartusz

POMOC TECHNICZNA

+48 61 89 61 740



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.