

ADEZIV PIATRA & METAL FIXPRO

Adeziv Piatra&Metal

DESCRIERE

Adeziv Piatra&Metal este un adeziv universal profesional foarte rezistent, care nu pateaza si nu corodeaza suprafetele cu care intra in contact.

Adeziv Piatra&Metal respecta specificatiile BREEAM mentionate in capitolul „Sanatate si Stare de Bine”, Hea 02 Calitatea Aerului din Spatiile Interioare, in ceea ce priveste nivelul emisiilor de compusi organici volatili (COV) (al produselor).

Beneficii:

- Adeziv universal premium
- Formula care nu pateaza
- Intarire neutra, aproape inodor
- Nu contine solventi, siliconi si izocianati
- Imbinare perfecta fara amorsa pe majoritatea substraturilor, chiar si usor umede
- Permanent elastic
- Rezistenta excelenta la radiatiile UV si la conditiile atmosferice
- Permite vopsirea dupa formarea peliculei (umed-pe-umed)



UTILIZARI

Adeziv Piatra&Metal este dezvoltat in mod special pentru imbinarea elastica si rezistenta a elementelor din piatra naturala, piatra reconstituata, metale, in aplicatii la interior si exterior. Aderenta excelenta pe metal (aluminiu, inox), piatra, marmura, klinker, caramida, lemn, beton, ceramica, pvc, rigid & multe altele!

Se poate aplica pe multiple suprafete, chiar si pe suprafete umede.

Nu contine solventi, silicon, izocianati. Elasticitate si rezistenta indelungata.

MOD DE APLICARE

Se aplică adezivul în șnururi la distanță de 10-20 cm între ele. Nu aplicați adezivul în puncte! Se monteaza obiectul de lipit pe suprafață și se presează puternic. Grosimea finală a șnurului de adeziv: 2-3 mm. Temperatura aplicare: +5°C ÷ +40°C. Timp de întarire: 2-3 mm / 24 ore.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Suprafetele trebuie sa fie solide, curate si sa nu prezinte urme de praf si de grasimi. Adeziv Piatra&Metal adera perfect, fara utilizarea unei amorse, la majoritatea substraturilor neporoase. Suprafetele poroase vor fi tratate in prealabil cu Amorsa B1. Testati intotdeauna aderența anterior aplicării.

LIMITARI

Nu este recomandat pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice moi, neopren si bituminoase.

Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (bazine de inot).

CURATARE

Curatati ustensilele cu apa dupa utilizare. Curatati-va mainile cu Servetele Bostik si/sau cu apa si sapun. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic.

CARACTERISTICI TEHNICE

Modul 100%	DIN 53504 S 2	2,00 N/mm ²
Viteza de aplicare	@ Ø2,5MM/ 6,3 bar	100-200 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Polimeri hibridi
Timp de intarire	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/ 24 ore
Densitate	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Alungire la rupere	DIN 53504 S 2	450%
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Pana la -15°C
Miscarea rostului		20%
Duritate Shore A	DIN 53505 3 sec.	60
Formarea peliculei	DBTM 16	10 minute @ +23°C/50% RH
Rezistenta la temperatura		-40°C la +120°C
Rezistenta la rupere	DIN 53504 S 2	4,10 N/mm ²

Aceste valori sunt tipice

CAPACITATE DE VOPSIRE

Adeziv Piatra&Metal permite acoperirea cu vopsea pe baza de rasini alchidice si de dispersie. Se recomanda testarea compatibilitatii cu vopseaua anterior aplicării.

SANATATE & SIGURANTA

Fisa de Sanatate si Siguranta a Produsului va fi citita si inteleasa inainte de utilizare. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere, sau poate fi consultata pe paginile de Internet Bostik.

GARANTIE

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

DEPOZITARE & VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi intre +5°C si +25°C, termenul de valabilitate este de 24 luni, in spatii ferite de razele solare.

AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/ box	Cod EAN
172112361	290ml	Alb	12	5948966018422

Contine Diocetylbinbis(acetylacetonate). Poate provoca o reactie alergica. Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fisa cu date de securitate pentru precautiile referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizării acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurării ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinației acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

