



SUPER COLOR CYNK SPRAY

7.85H

CINK AEROSZOL

Termék Szintetikus gyantákkal kevert cinkegyületeken alapuló aeroszolos termék, acélfelületek korrózióvédelmére

Tulajdonságok

- magas cink- és cinkegyület tartalom a száraz bevonatban
- hosszú ideig véd a korrózió ellen
- sima, sötétszürke színű bevonatot képez
- hőálló +500°C-ig
- beltéri és kültéri használatra
- rövid száradási idő
- magas UV- és csapadékállóság
- száradás után festhető (végezzen próbát))

Felhasználási területek

- hideghorganyzás
- sérült cinkbevonatok javítása
- fúrási, vágási és hegesztési pontok védőbevonata
- alapozó az időszakos víznek és kedvezőtlen időjárási viszonyoknak kitett létesítményekhez
- kapuk, csövek, kerítések, korlátok, karosszériák, mezőgazdasági gépek, kertészkedés, bádogosmunka
- otthoni javítások, műhely, hobbi, kézművesség stb.

Szín sötétszürke matt

Csomagolás 400 ml – fémdoboz

Szavatossági idő A gyártástól számított 2 év. Száraz és hűvös helyen, függőleges helyzetben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja

ALJZATOK

Felülettípusok acél, vasfémek és ötvözeik, mázas, glazúrozott, zománcozott felületek

Előkészítés A festendő felületeket nagyon alaposan csiszolja le, és tisztítsa meg a rozsdától, portól, szennyeződésektől, korábbi festékek, lakkok és impregnátumok maradványaitól, majd zsírtalanítsa és szárítsa meg.

Felület állapota Felület tiszta, száraz, portól, zsírtól, olajtól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Környezeti hőmérséklet +16°C-tól +25°C-ig



- Javaslatok** Csak tiszta fémfelületek alkalmasak bevonásra. Használat előtt 2 percre erősen rázza fel a tartályt, majd keresztirányú (két egymásra merőleges irányban, kb. 25-30 cm távolságból) permetezze be. Legjobb két rétegben felvinni. A felület kb. 10 perc elteltével porszár. 20-30 perc elteltével érintésálló lesz. Teljes száradási idő 24 óra.
- Tisztítás** A kezek, szerszámok vagy felületek tisztításához ajánlott speciális Den Braven Bravo tisztítókendőt használni. Alternatív megoldásként a munka után a szerszámok tisztítására használhatunk extrakciós benzint.
- Általános biztonság** Lásd: Biztonsági adatlap 7.85H
FIGYELEM: Gyermekektől elzárva tartandó.

Felelősség: A megadott információk a Bostik kutatásainak és tapasztalatainak eredményei, amelyek a megbízhatóság és hitelesség alapját képezik. A gyártó azonban nem láthatta előre a termékeinek minden alkalmazási lehetőségét, és mivel a termékek használata teljes mértékben kívül esik a gyártó ellenőrzési körén, a felhasználó vállalja a felelősséget a termék helyes kiválasztásáért és alkalmazásáért. A gyártó nem vállal felelősséget az időjárás, az előkondicionálás vagy az építési hibák miatt esetlegesen bekövetkező károkért vagy az aljzat rossz állapotáért.

14/07/2020