



SUPER COLOR ACRYLIC UNIVERSAL FAST

7.85J

ÁLTALÁNOS CÉLÚ AKRIL LAKK

Termék Univerzális akril lakk rövid száradási idővel

- Tulajdonságok**
- beltéri és kültéri festéshez
 - nagyon rövid, legfeljebb 10 perces száradási idő
 - (a száradási idő átlagosan fele olyan rövid, mint az alkidgyanta alapú szintetikus lakkok esetében)
 - magas UV-ellenállás (tartós szín elszíneződés nélkül)
 - a doboz kupakján a lakk hozzávetőleges színe látható.
 - (csak szemléltetés céljából)
 - hosszú eltarthatósági idő
 - széles színválaszték
 - toluolmentes

- Felhasználási területek**
- acélból, vasfémekből, kőből, kerámiából, betonból, fából és egyes műanyagokból készült felületek dekorációs és védőbevonata
 - házi javítási munkák, műhely, hobbi, kert, kézművesség stb..

Színek 12 szín (fényes)

Csomagolás 400 ml – fémdoboz

Szavatossági idő A gyártástól számított 10 év. Száraz és hűvös helyen, függőleges helyzetben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	módosított akril lakk
Érintésszáraz	kb. 10 perc A festék színétől és a száradási körülményektől függően.
A bevonat teljes száradási ideje	4-6 h * A teljes szárítási idő erősen függ a környezeti hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától.
Hőállóság kikeményedés után	-20°C-tól +100°C-ig
Kivitel	selyemfényű
Kiadósság	kb. 2 m ² A bevonat vastagságától, a felület típusától és a felhordási módszertől függően.
Egy réteg ajánlott vastagsága	20-30 µm

ALJZATOK

Felülettípusok	acél, vasfémek és ötvözeik, öntöttvas, kő, építőipari kerámia, üveg és hasonló mázas, üvegezett, zománcozott felületek, fa és faalapú anyagok, egyes választott műanyagok
Előkészítés	<p>A festendő felületeket nagyon alaposan csiszolja le, és tisztítsa meg a rozsdától, portól, szennyeződésektől, korábbi festékek, lakkok és impregnátumok maradványaitól, majd zsírtalanítsa és szárítsa meg.</p> <p>A régi, egyenetlen, gyenge, korrodált, többször átfestett vagy időjárás viszontagságainak kitett felületeket Bostik Super Color szintetikus alapozóval kell alapozni (kivéve arany, alumínium, átlátszó, réz színek - ezekben az esetekben Bostik Super Color Auto Primer alapozót kell használni). Használjon fehér alapozót világos fedőlakkok alá. Használjon piros színt sötét fedőlakkok alá. A szürke az összes színű fedőlakk alá használható univerzális árnyalat. Színesfémek (pl. réz, króm, nikkel) esetén először a színesfémek (nemvasfémek) számára megfelelő alapozót használjon.</p>
Felület állapota	Felület tiszta, száraz, portól, zsírtól, olajtól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Környezeti hőmérséklet +10°C-tól +30°C-ig

Javaslatok a szükséges, végezzen alapozást (lásd az "Előkészítés" című pontot). Közvetlenül a használat előtt erőteljesen rázza fel a tartályt kb. 2-3 percig, hogy biztosítsa az alapos keveredést. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál hosszabb a rázási idő. Használat közben legalább 5 percenként rázza fel a dobozt. Optimális üzemi hőmérséklet +20°C. A terméket szélről és szellőzésektől védett helyen használja. Végezzen próbaszórást egy nem feltűnő területen. Munka közben tartsa a dobozt fejjel felfelé. A festendő felületeket kb. 25-30 cm távolságból, keresztirányú mozdulatokkal, két egymásra merőleges irányban permetezze be. A legjobb hatás akkor érhető el, ha a festéket többször és egyenletesen, vékony rétegben hordjuk fel, nem pedig egyetlen vastag rétegben (függőleges felvitel esetén fennáll a lefolyás veszélye). Várjon néhány percet (alacsony hőmérsékleten több percet - nedves - nedves módszerrel) a következő réteg felhordása előtt. Ellenkező esetben a következő réteget a bevonat teljes száradása után kell felvinni (lehetőleg 64 óra elteltével). Védje a friss bevonatot a portól, amíg porszáraz nem lesz. A munka befejezése után ajánlott a szelepet megtisztítani úgy, hogy a kannát fejjel lefelé fordítja, megnyomja a szelepet és néhány másodpercig permetez, amíg nem jön ki több festék a dobozból.



- Tisztítás** A kezek, szerszámok vagy felületek tisztításához ajánlott speciális Den Braven Bravo tisztítókendőt használni. Alternatív megoldásként a munka után a szerszámok tisztítására használhatunk extrakciós benzint.
- Korlátozások** Nem javasolt a használata, ha a környezeti hőmérséklet $+10^{\circ}\text{C}$ alatt van.
- A műanyagok sokfélesége és gyakran az eredetükre vonatkozó ismeretek hiánya miatt erősen ajánlott a műanyagok esetében tapadási próba elvégzése.
- Ne használjon akril lakkokat szintetikus alkid alapozókon. Szükség esetén végezzen próbát. Az alapozó teljes száradása után (kb. 64 óra) vékony rétegben vigye fel a fedőlakkot.
- Általános biztonság** Lásd: Biztonsági adatlap 7.85J
FIGYELEM: Gyermekektől elzárva tartandó.

Felelősség: A megadott információk a Bostik kutatásainak és tapasztalatainak eredményei, amelyek a megbízhatóság és hitelesség alapját képezik. A gyártó azonban nem láthatta előre a termékeinek minden alkalmazási lehetőségét, és mivel a termékek használata teljes mértékben kívül esik a gyártó ellenőrzési körén, a felhasználó vállalja a felelősséget a termék helyes kiválasztásáért és alkalmazásáért. A gyártó nem vállal felelősséget az időjárás, az előkondicionálás vagy az építési hibák miatt esetlegesen bekövetkező károkért vagy az aljzat rossz állapotáért.

14/07/2020