



SUPER COLOR CHROME

7.85E

AKRIL LAKK KRÓMHATÁSSAL

Termék Dekorációs akril fedőlakk krómhatással

Tulajdonságok

- beltéri festéshez
- Rövid száradási idő
- a doboz kupakján a lakk hozzávetőleges színe látható. (kizárólag szemléltetés céljából)
- hosszú eltarthatósági idő
- toluolmentes

Felhasználási területek

- acélból, vasfémekből, kőből, kerámiából, üvegből, betonból, fából és bizonyos műanyagokból készült felületek, pl. szobrok, keretek dekorációs bevonata

Színek 3 szín - lásd színminták

Csomagolás 400 ml – fémdoboz

Szavatossági idő A gyártástól számított 10 év. Száraz és hűvös helyen, függőleges helyzetben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	módosított akril lakk krómhatással
Porszáraz	15-20 perc *
Érintésszáraz	50-60 perc *
A bevonat teljes száradási ideje	24 h * A teljes szárítási idő erősen függ a környezeti hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától.
Hőállóság kikeményedés után	-20°C-tól +100°C-ig
Kivitel	Selyemfényű, krómhatású
Kiadósság	kb. 4 m ² *
Egy réteg ajánlott vastagsága	15-25 µm

(*) – A bevonat vastagságától, a hőmérséklettől, a páratartalomtól, a szellőzéstől, a felület típusától és az alkalmazási módszertől függően

ALJZATOK

Felülettípusok acél, vasfémek és ötvözeteik, öntöttvas, kő, építőipari kerámia, üveg és hasonló mázas, üvegezett, zománczott felületek, fa és faalapú anyagok, egyes választott műanyagok

Előkészítés A festendő felületeket nagyon alaposan csiszolja le, és tisztítsa meg a rozsdától, portól, szennyeződésektől, korábbi festékek, lakkok és impregnátumok maradványaitól, majd zsírtalanítsa és szárítsa meg.



- Előkészítés** A régi, egyenetlen, gyenge, korrodált és többször újralfestett felületeket Bostik Super Color Auto Primerrel kell alapozni. Használjon fehér alapozót világos fedőlakkok alá. Használjon piros színt sötét fedőlakkok alá.
A szürke az összes színű fedőlakk alá használható univerzális árnyalat. Színesfémek (pl. réz, króm, nikkel) esetén először a nemesfémek (nemvasfémek) számára megfelelő alapozót használjon.
- Felület állapota** Felület tiszta, száraz, portól, zsírtól, olajtól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Környezeti hőmérséklet +10°C-tól +30°C-ig

Javaslatok a szükséges, végezzen alapozást (lásd az "Előkészítés" című pontot). Közvetlenül a használat előtt erőteljesen rázza fel a tartályt kb. 2-3 percig, hogy biztosítsa az alapos keveredést. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál hosszabb a rázási idő. Használat közben legalább 5 percenként rázza fel a dobozt. Optimális üzemi hőmérséklet +20°C. A terméket szélől és szellőkésektől védett helyen használja. Végezzen próbaszórást egy nem feltűnő területen. Munka közben tartsa a dobozt fejjel felfelé. A festendő felületeket kb. 25-30 cm távolságból, keresztirányú mozdulatokkal, két egymásra merőleges irányban permetezze be. A legjobb hatás akkor érhető el, ha a festéket többször és egyenletesen, vékony rétegben hordjuk fel, nem pedig egyetlen vastag rétegben (függőleges felvitel esetén fennáll a lefolyás veszélye). Várjon néhány percet (alacsony hőmérsékleten több percet - nedves - nedves módszerrel) a következő réteg felhordása előtt. Ellenkező esetben a következő réteget a bevonat teljes száradása után kell felvinni (lehetőleg 64 óra elteltével). Védje a friss bevonatot a portól, amíg porszáraz nem lesz. A munka befejezése után ajánlott a szelepet megtisztítani úgy, hogy a kannát fejjel lefelé fordítja, megnyomja a szelepet és néhány másodpercig permetez, amíg nem jön ki több festék a dobozból.

Tisztítás A kezek, szerszámok vagy felületek tisztításához ajánlott speciális Den Braven Bravo tisztítókendőt használni. Alternatív megoldásként a munka után a szerszámok tisztítására használhatunk extrakciós benzint.

Korlátozások Ne használjon színtelen lakkot a fedőlakkra.

A legjobb festési hatás sima felületen érhető el.

Ez egy korlátozott kopásállóságú dekorációs lakk. A lakk "fa felszínre úszó" tulajdonságú fémes pigmenteket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a króm-fém típusú fényes hatás elérését. A pigmentrészesecskék felhalmozódnak a bevonat felületén, érzékenyek az időjárási viszonyokra, de a mechanikai kopásra is.



Korlátozások Nem javasolt a használata, ha a környezeti hőmérséklet $+10^{\circ}\text{C}$ alatt van.

A műanyagok sokfélesége és gyakran az eredetükre vonatkozó ismeretek hiánya miatt erősen ajánlott a műanyagok esetében tapadási próba elvégzése.

Általános biztonság

Lásd: Biztonsági adatlap 7.85E
FIGYELEM: Gyermekektől elzárva tartandó.

Felelősség: A megadott információk a Bostik kutatásainak és tapasztalatainak eredményei, amelyek a megbízhatóság és hitelesség alapját képezik. A gyártó azonban nem láthatta előre a termékeinek minden alkalmazási lehetőségét, és mivel a termékek használata teljes mértékben kívül esik a gyártó ellenőrzési körén, a felhasználó vállalja a felelősséget a termék helyes kiválasztásáért és alkalmazásáért. A gyártó nem vállal felelősséget az időjárás, az előkondicionálás vagy az építési hibák miatt esetlegesen bekövetkező károkért vagy az aljzat rossz állapotáért.

14/07/2020