

SUPER COLOR METALLIC

7.85B

AKRIL FÉMLAKK

Termék	Módosított akril fedőlakk fémes hatással
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> - beltéri és kültéri festéshez - Rövid száradási idő - Nagyfokú UV- és csapadékállóság - a doboz kupakján a lakk hozzávetőleges színe látható. (kizárólag szemléltetés céljából) - hosszú eltarthatósági idő - széles színválaszték - toluolmentes
Felhasználási területek	<ul style="list-style-type: none"> - acélból, fémből, kerámiából és egyes műanyagokból készült felületek dekorációs és védőbevonata - háztartási, műhely, hobbi, kézműves, autóiipari stb. javítások
Színek	5 szín - lásd színminták
Csomagolás	400 ml – fémdoboz
Szavatossági idő	A gyártástól számított 10 év. Száraz és hűvös helyen, függőleges helyzetben, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag	módosított akril fedőlakk fémes hatással
Porszáráz	3-5 perc *
Érintésszáráz	15-20 perc *
A bevonat teljes száradási ideje	6 h * A teljes szárítási idő erősen függ a környezeti hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától.
Hőállóság kikeményedés után	-20°C-tól +100°C-ig
Kivitel	fényes fémhatású
Kiadósság	ok. 3 m ² *
Egy réteg ajánlott vastagsága	20-30 μm

(*) – A bevonat vastagságától, a hőmérséklettől, a páratartalomtól, a szellőzéstől, a felület típusától és az alkalmazási módszertől függően

ALJZATOK

Felülettypusok	acél, vasfémek és ötvözeteik, öntöttvas, kő, építőipari kerámia, üveg és hasonló mázas, üvegezett, zománcozott felületek, fa és faalapú anyagok, egyes választott műanyagok
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Előkészítés A festendő felületeket nagyon alaposan csiszolja le, és tisztítsa meg a rozsdától, portól, szennyeződésektől, korábbi festékek, lakkok és impregnátumok maradványaitól, majd zsírtalanítsa és szárítsa meg.

A régi, egyenetlen, gyenge, korrodált, többször átfestett vagy időjárás viszontagságainak kitett felületeket Bostik Super Color szintetikus alapozóval kell alapozni (kivéve arany, alumínium, átlátszó, réz színek - ezekben az esetekben Bostik Super Color Auto Primer alapozót kell használni). Használjon fehér alapozót világos fedőlakkok alá. Használjon piros színt sötét fedőlakkok alá. A szürke az összes színű fedőlakk alá használható univerzális árnyalat Színesfémek (pl. réz, króm, nikkel) esetén először a nemesfémek (színesfémek) számára megfelelő alapozót használjon.

Felület állapota Felület tiszta, száraz, portól, zsírtól, olajtól és egyéb szennyeződéstől mentes legyen

SPOSÓB UŽYCIA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Környezeti hőmérséklet +10°C-tól +30°C-ig

Javaslatok a szükséges, végezzen alapozást (lásd az "Előkészítés" című pontot). Közvetlenül a használat előtt erőteljesen rázza fel a tartályt kb. 2-3 percig, hogy biztosítsa az alapos keveredést. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál hosszabb a rázási idő. Használat közben legalább 5 percenként rázza fel a dobozt. Optimális üzemi hőmérséklet +20°C. A terméket szélől és szellőkésektől védett helyen használja. Végezzen próbaszórást egy nem feltűnő területen. Munka közben tartsa a dobozt fejjel felfelé. A festendő felületeket kb. 25-30 cm távolságból, keresztirányú mozdulatokkal, két egymásra merőleges irányban permetezze be. A legjobb hatás akkor érhető el, ha a festéket többször és egyenletesen, vékony rétegben hordjuk fel, nem pedig egyetlen vastag rétegben (függőleges felvitel esetén fennáll a lefolyás veszélye). Várjon néhány percet (alacsony hőmérsékleten több percet - nedves - nedves módszerrel) a következő réteg felhordása előtt. Ellenkező esetben a következő réteget a bevonat teljes száradása után kell felvinni (lehetőleg 48 óra elteltével). Védje a friss bevonatot a portól, amíg porszáraz nem lesz. A munka befejezése után ajánlott a szelepet megtisztítani úgy, hogy a kannát fejjel lefelé fordítja, megnyomja a szelepet és néhány másodpercig permetez, amíg nem jön ki több festék a dobozból.

Tisztítás A kezek, szerszámok vagy felületek tisztításához ajánlott speciális Den Braven Bravo tisztítókendőt használni. Alternatív megoldásként a munka után a szerszámok tisztítására használhatunk extrakciós benzint.



Korlátozások Nem javasolt a használata, ha a környezeti hőmérséklet $+10^{\circ}\text{C}$ alatt van.

A műanyagok sokfélesége és gyakran az eredetükre vonatkozó ismeretek hiánya miatt erősen ajánlott a műanyagok esetében tapadási próba elvégzése.

Általános biztonság Lásd: Biztonsági adatlap 7.85B
FIGYELEM: Gyermekektől elzárva tartandó.

Felelősség: A megadott információk a Bostik kutatásainak és tapasztalatainak eredményei, amelyek a megbízhatóság és hitelesség alapját képezik. A gyártó azonban nem láthatta előre a termékeinek minden alkalmazási lehetőségét, és mivel a termékek használata teljes mértékben kívül esik a gyártó ellenőrzési körén, a felhasználó vállalja a felelősséget a termék helyes kiválasztásáért és alkalmazásáért. A gyártó nem vállal felelősséget az időjárás, az előkondicionálás vagy az építési hibák miatt esetlegesen bekövetkező károkért vagy az aljzat rossz állapotáért.

14/07/2020