

Argamassa Autonivelante AN75

Descrição

Argamassa de alta fluidez para nivelamento de contrapiso em bases porosas e não porosas.

Indicações

- Uso: interno.
- Áreas: secas e úmidas.

Tipos de Revestimentos Compatíveis

Piso vinílico, laminado, piso de madeira, carpete, porcelanato e cerâmica.

Cor Disponível

Cinza.

Superfície de Aplicação

- Qualquer superfície onde existam:
- Contrapiso curado há pelo menos 14 dias;
- Concreto curado há mais de 28 dias e completamente isento de desmoldante;
- Placas cimentícias, revestimentos cerâmicos, porcelanatos e pedras naturais de mármores e granitos;
- A base deverá estar curada, firme, seca, completamente limpa, livre de partículas soltas, resina, tinta, óleo, textura ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal;
- Sobre todas as superfícies é obrigatório o uso do Primer de Preparação;
- Emboço ou contrapiso sarrafeado ou desempenado com pelo menos 14 dias de idade.

Restrição de Uso

Não recomendado para:

- Estufas, lareiras, churrasqueiras, fornos e câmaras frigoríficas;
- Superfícies com cera, resina, tinta, óleo, textura, gesso ou qualquer tipo de produto que impeça a sua aderência normal;
- Área externa, mesmo coberta, com risco de receber chuva e vento;
- Bases com trincas, rachaduras, buracos, placas de revestimento soltas ou ocas.

Desempenho Técnico*

Resistência de aderência à tração	$\geq 1\text{ MPa}$ (cura 28 dias)
Resistência à compressão	$\geq 18\text{ MPa}$ (cura 28 dias)
Tempo de Trabalhabilidade	30 minutos *
Liberação tráfego leve	6 horas *
Liberação piso vinílico	24 horas *
Liberação piso cerâmico e porcelanato	24 horas *
Liberação piso de madeira	72 horas *

* Pode variar de acordo com as condições climáticas.

Características Técnicas

Composição	Cimento, agregados minerais e aditivos especiais não-tóxicos
Cor	Cinza
Consumo aproximado*	1,7kg/mm/m ²
Temperatura	Ambiente: +5°C até +40°C Superfície: +5°C até +27°C Água para preparo: +5°C até +25°C
Espessura	3 a 10mm/camada
Densidade	1,7 ± 0,1g/cm ³
Validade	12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem
Embalagens	Sacos de 20kg

Instruções de Uso

- Para o preparo e a aplicação da ARGAMASSA AUTONIVELANTE AN75 siga rigorosamente todas as especificações da embalagem do produto;
- A espessura da ARGAMASSA AUTONIVELANTE AN75 pode variar de 3 a 10 mm por camada e devem ser rigorosamente respeitadas todas as juntas de movimentação (ABNT NBR 13753) necessárias e devidamente tratadas.

EPI's

Máscara, luvas, óculos de segurança e botas.

ArmaZENAMENTO

Conserve em local seco, fresco e bem ventilado, sobre estrados, em pilhas com no máximo 15 sacos de altura e distância mínima de 30cm da parede na embalagem original fechada.

CÓDIGO DO ITEM: 07251

NCM: 32149000