

BOSTIK АКВАРИУМИ И ВИТРИНИ

Силикон за сладководни и соленоводни аквариуми

Описание на продукта

BOSTIK АКВАРИУМИ И ВИТРИНИ е ацетатен силикон, който се втвърдява чрез реакция с влагата, за да образува устойчива еластична гума.

Предимства

- Уплътнител и лепило
- Нетоксичен за водни организми, когато е напълно втвърден
- За аквариуми със сладка и солена вода

Приложения

BOSTIK АКВАРИУМИ И ВИТРИНИ е специално разработен за залепване и запечатване на изцяло стъклени конструкции като аквариуми, терариуми и витрини.

Продуктът има отлична адхезия към стъкло. За избор на дебелината на стъклото на аквариума използваме DIN 32622. Този продукт не е вреден за водните организми след втвърдяване!

Указания за употреба

Препоръчва се дебелината на фугата между стените и между стените и дъното да е 1 до 2 mm. Оформете вътрешните ъгли като триъгълна фуга с ширина от 3 до 5 mm в зависимост от нивото на водата. Силиконът трябва да е напълно втвърден (време за втвърдяване до 1 седмица), преди аквариумът да може да бъде транспортиран или напълнен с вода. След втвърдяването изплакнете аквариума няколко пъти с вода преди употреба. За допълнителни въпроси, моля свържете се с нашия технически отдел.

Технически спецификации

100 % модул на еластичност	DIN 53504 S2	0,50 N/mm ²
Разходна норма	при Ø3 mm/6,3 bar	130 g/min
Температура на нанасяне		+5°C до +40°C
База		Ацетатен
Време за втвърдяване	при +23°C/50% OB	2 mm/24 часа
Плътност	ISO 1183-1	1,03 g/ml
Разтягане за скъсване	DIN 53504 S2	600%
Стичане	ISO 7390	< 2 mm
Устойчивост на замръзване по време на транспортиране		До -15°C
Приспособимост към деформации		25%
Твърдост по Shore A	DIN 53505	22
Образуване на кора	DBTM 16	5-6 минути при +23°C/50% относителна влажност
Температурна устойчивост		-40°C до +180°C
Якост на опън	DIN 53504 S2	1,80 N/mm ²

Това са типични стойности

Ограничения

- Не е подходящ за лепене на PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни материали
- Не е подходящ за аквариуми, по-големи от 1000 литра и/или по-високи от 60 cm
- При залепване на стъкло към стъкло след втвърдяването може да се виждат дребни въздушни мехурчета

BOSTIK АКВАРИУМИ И ВИТРИНИ

Силикон за сладководни и соленоводни аквариуми

Подготовка на повърхността и заглаждане

Температура на нанасяне: +5°C до +40°C (на околната среда и материалите). Всички основи трябва да са твърди, чисти, сухи и свободни от мазнини и прах. Почистете повърхностите с Bostik Cleaner. BOSTIK АКВАРИУМИ И ВИТРИНИ прилепва перфектно без използване на грунд към повечето непорьозни основи, като стъкло, боядисано дърво, керамика и емайл. Винаги тествайте залепващата способност преди употреба. Използвайте Bostik Finisher, за да изгладите фугата.

Боядисване

BOSTIK АКВАРИУМИ И ВИТРИНИ не може да се боядисва.

Почистване

Невтвърденият материал и инструментите могат да бъдат почистени с помощта на Bostik Cleaner. Втвърденият материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да се почистят с кърпи Bostik.

Срок на годност

В неотворена оригинална опаковка при температура между +5°C и +25°C; срок на годност до 24 месеца от датата на производство; да се съхранява на сухо място.

Сертификати

	A+ френски VOC регламент
--	--------------------------

Здраве и безопасност

Преди употреба трябва да сте прочели и разбрали информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване и е достъпен в нашите уебстраници.

Гаранция

Bostik гарантира, че продуктът отговаря на спецификациите в рамките на срока на годност.

Отказ от отговорност

Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации (включително електронни) се основава на текущите ни знания и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Някаква част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети страни, възпроизвеждана, публично оповестявана или използвана по какъвто и да е друг начин без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ е само ориентировъчна и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, дължащи се на (редакционни) грешки, непълнота и/или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до, непълнота и/или неточност поради технологични промени или изследвания, проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която продуктът е закупен. Bostik си запазва правото да променя текста на този документ. Bostik не носи отговорност за щети, преки или косвени, произтичащи от употребата на продукта(ите), описан(и) в този документ. Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с продуктите, преди да използва продукта. Потребителят носи отговорност за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за конкретната цел. Ние не упражняваме контрол върху начина, по който продуктът се употребява, и/или върху каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранението или транспортирането, и следователно не поемаме никаква отговорност за евентуални щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са регистрирани в Холандската търговска камара.