

# PERFECT SEAL

## MAXI MULTI

### MŰSZAKI ADATLAP

#### KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- MAGAS KIADÓSSÁG 65+ LITER
- ELLENŐRZÖTT NÖVEKEDÉS
- RÖVID FELDOLGOZÁSI IDŐ
- NAGY PONTOSSÁG AZ ALKALMAZÁSBAN
- NAGYFOKÚ MÉRETSTABILITÁS
- ALACSONY VÍZFELVÉTEL
- NAGY HŐ-, HANG- ÉS NEDVSSÉGSZIGETELÉS
- SZABÁLYOS SZERKEZET

#### TERMÉKLEÍRÁS

Egykomponensű poliuretánhab magas hő-, hang- és nedvességszigetelő képességgel. Nagy kiadósság és méretstabilitás jellemzi.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Szerelési munkák (ajtók, ablakkeretek, ablakpárkányok, garázkapuk, redőnyök, díszítőelemek, lépcsők, küszöbök beépítése), szigetelési munkák (tetők, lapostetők, padlások szigetelése, szigetelőrendszerek réseinek kitöltése, tetőablakok és kémények körül) és tömítési munkák (áteresztések, repedések és hasadékok kitöltése).

#### MŰSZAKI ADATOK

<b>Alapanyag</b>	Poliuretán
<b>Érintésállóság</b>	FEICA TM1014 6-10 perc
<b>Feldolgozási idő</b>	FEICA TM1005 15-35 perc
<b>Kikeményedés ideje</b>	60-80 perc
<b>Sűrűség</b>	15-20 kg/m <sup>3</sup>
<b>Tűzállóság</b>	B3
<b>Hőállóság</b>	-40°C-tól +90°C-ig
<b>Méretstabilitás</b>	FEICA TM1004 -5% < DS. <0%
<b>Hővezető képesség</b>	30-35 mW/m.K
<b>Alkalmazási hőmérséklet</b>	+5°C-tól +35°C-ig
<b>Hangszigetelés</b>	61 dB



#### FELÜLETTÍPUSOK

PVC-ből készült ablakpárkányokhoz és ablakkeretekhez ajánlott. Sima és érdes / nedvszívó és nem nedvszívó. Beton, vakolat, kő, fém, fa, kerámia, üveg, laminált anyagok, PS, PU, PVC és egyéb kemény műanyagok. A PE, PP, PTFE, PMMA és bitumen kivételével.

#### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületnek tisztának, száraznak, tömörnek, por, szennyeződés, por, zsír, olaj, zsír, rozsdá, régi tömítőanyagok, gitt, ragasztó, lepergő festék és lakk és más hasonló szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Az aljzatot nem lehet deres vagy jeges.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A palack hőmérséklete használat közben + 5°C és + 30°C között (optimális esetben + 15°C és + 25°C között) legyen. Közvetlenül használat előtt többször erőteljesen rázza fel a flakont, hogy a tartalom összekeveredjen. Ha az alkalmazás 3 percnél hosszabb ideig szünetel, a további használat előtt rázza fel újra. Csavarja a palackot a szórópisztolyra. Nyomja meg többször a kioldó gombot, amíg a nyomás és a habsugár kiegyenlítődik. Védje az ablak- és ajtókereteket, vékony profilokat a deformáció ellen távtartókkal, és terhelje az ablakpárkányokat a hab felhordásának és száradásának idejére. Az optimális habszerkezet, a rövidebb száradási idő és a jobb tapadás érdekében a habbal kitöltendő réseket permetezze be vízzel (nem alkalmazható, ha < 0°C hőmérsékleten dolgozik). Munka közben tartsa a szórópisztolyt és a palackot függőleges helyzetben. Töltse ki a hézagokat kb. 60-70%-kal (nagyobb hézagok esetén 70-80%-kal). A munka befejeztével tisztítsa meg a szórópisztolyt a Bostik Perfect Seal Purhab Tisztítóval. Keményedés után vágja le a felesleges habot. Ha teljesen megszáradt, védje a habfelületet az UV sugárzástól maszkolóanyagokkal, tömítő gittel, vakolattal, simítóval, habarccsal stb. Maximális hézagszélesség 40 mm (ajtók beépítésekor ajánlott, hogy a fal és a keret közötti hézag legfeljebb 20 mm legyen).

#### TISZTÍTÁS

A friss habot Bostik Perfect Seal Purhab Tisztítóval vagy acetonnal is fel lehet oldani. A megszáradt habot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

## MEGJEGYZÉS

- Olvassa el a címkét és a termék biztonsági adatlapját.
- Nem szabad olyan helyen használni, ahol nincs levegő hozzáférés és folyamatos vízhatásnak van kitéve.

## SZAVATOSSÁGI IDŐ

A csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 18 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja

ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS	
CIKK SZ.	FAJTA
BOK 637526	Palack 870ml

Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadatlapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.

## MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+36 30 833 33 00

