

PERFECT SEAL

TETŐ & ERKÉLY

MŰSZAKI ADATLAP

KULCSFONTOSÁGÚ ELŐNYÖK

- ELLENÁLL A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEKNEK
- HATÉKONY ALKALMAZÁS MÉG ESŐBEN IS
- BELTÉREN ÉS KÜLTÉREN
- BELTÉRI
- NEM KORRODÁLJA A FÉMEKET
- BIZTONSÁGOS A MŰANYAGOK TEKINTETÉBEN

TERMÉKLEÍRÁS

100% záró HIBRID TÖMÍTŐANYAG tetőfedő elemek, korlátok, szegélyek, falak és ereszcatornák közötti hézagok tömítésére. Keményedés után festhető.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Lemez- és acélelemek tömítése (zsaluk, árbocok, korlátok, tetőlefolók és hasonló tető tartozékok), ereszcatorna rendszerek (bilincsek, kampók, ereszcatornák, tölcserék, sarkok, aljak, könyökök, aljzatok, téglák, lefolyócsövek). Használható ereszcatornák, fémlemezok, ereszek, tetőszerkezetek stb. rugalmas csatlakoztatására is.



FELÜLETTÍPUSOK

Sima és érdes / nedvszívó és nem nedvszívó. Beton, vakolat, kő, fém, fa, kerámia, üveg, laminált anyagok, PS, PU, PVC és egyéb kemény műanyagok. PE, PP, PTFE, PMMA és bitumen kivételével.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületnek tisztának, száraznak, tömörnek, por, szennyeződés, zsír, olaj, rozsda, régi tömítőanyagok, gitt, ragasztó, lepergő festék és lakk és más hasonló szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Az aljzatnak nem kell teljesen száraznak lennie.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

egy ki az applikátort, vágja le a patron végét a menet felett, helyezze fel újra az applikátort, és vágja le 30° / 45°-os szögben az illesztés szélességéhez mérten. A kitöltendő fuga körüli terület szennyeződésének elkerülése érdekében védje a szélét maszkolószalaggal. A kötés befejezése után azonnal távolítsa el a szalagot. Permetezze a Bostik Sima Fuga spray-t a friss tömítőanyagra. Profilozza az illesztéseket a Bostik Perfect Seal spatulával. A permetezést követően 15 percen belül ismét

FUGA MÉRETEI

A hézagmélységnek mindig arányosnak kell lennie a hézagszélességgel. Legfeljebb 10 mm-es fugaszélesség esetén ez az arány 1:1 (a minimális fugaszélesség és -mélység 5 mm). 10 mm-nél szélesebb hézagok esetén a mélység [mm] = (szélesség [mm] / 3) + 6 mm

SZERSZÁMOK

Kézi vagy pneumatikus kinyomópisztoly

MŰSZAKI ADATOK	
Alapanyag	Hibrid
Megfolyás	DIN EN ISO 7390: < 2 mm
Porszárász	max. 15 perc (23°C és 50% relatív nedvesség mellett)
Teljes kikeményedés	2-3 mm /24h (23°C és 50% relatív nedvesség mellett)
Modulus 100%	ISO 8339: 1,35 MPa (N/mm ²)
Shore keménység A	DIN EN ISO 868: 52
Hőállóság kikeményedés után	-40°C-tól +90°C-ig
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C-tól +40°C-ig
Megengedett deformációs képesség	+/- 25%
Fajlagos tömeg	DIN EN ISO 1183-1: 1,35 g/ml
Szakítószilárdság	DIN 53504 S2: 2,2 MPa

FELHASZNÁLÁS

100 ml / 1 fm fuga 10 mm x 10 mm = 100 mm² keresztmetszettel. A fugaszélesség (mm) és a fugamélység(mm) szorzata adja ki a milliliter / 1 fm mennyiséget.

TISZTÍTÁS

A szennyeződések tisztítására használjon extrakciós benzint.

MEGJEGYZÉS

Olvassa el a címkén és a termék biztonsági adatlapján található információkat. A feldolgozás és kikeményítés során kerülje az alkoholok, szénhidrogének, tisztítószerek és oldószerek gőzével való érintkezést.

SZAVATOSSÁGI IDŐ

A csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 18 hónap. Eredeti zárt csomagolásban, száraz és hűvös helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolja. Használat után nyomjon ki kb. 2 cm-t a masszából, és hagyja megszáradni. Újbóli felhasználás előtt távolítsa el a megkeményedett anyagot az applikátorból. A termék felbontás után legfeljebb 6 hónapig használható

ELÉRHETŐ CSOMAGOLÁS

CIKK SZ: / SZÍN	FAJTA
BOK637205 / FEHÉR	Kartus 290ml
BOK637182 / CRYSTAL	Kartus 290ml

MŰSZAKI SEGÍTSÉG

+36 30 833 33 00



Az ebben a dokumentumban, valamint az összes papíralapú és digitális kiadványban szereplő információk jelenlegi ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak. A Bostik nem vállal felelősséget olyan hibákért vagy pontatlanságokért, amelyek a technológiában vagy a kutatásban bekövetkezett változásokból adódnak, és amelyek a jelen dokumentum dátuma és a termék megvásárlásának dátuma között következnek be. A Bostik fenntartja a jogot a termékformulák megváltoztatására. Az alkalmazás előtt a felhasználónak meg kell ismernie a jelen dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok tartalmát. A felhasználónak továbbá el kell végeznie egy tesztet, és értékelnie kell a termék tervezett felhasználásra való alkalmasságát. Az alkalmazás módja, a termék tárolásának vagy szállításának körülményei kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön, és ezért a Bostik felelőssége nem terjed ki rájuk. Minden megrendelésre a Bostik aktuális értékesítési feltételei vonatkoznak. A jelenlegi termékadattapon szereplő információk jóhiszeműen, a teljesség igénye nélkül szerepelnek.